Asahi

#500
Tetoron bias tape
テトロン バイアステープ

Tetoron bias tape

テトロン バイアステープ

[#500]

Composition : Polyester 65%
Cotton 35%
Fabric width : 120cm

ポリエステル65% 綿35%
生地巾120cm

Asahi

Quality Samples



501 Cream クリーム
534 Lemon レモン
V-60
V-54
502 Yellow 黄
V-5
527 White 白
V-50
561
V-16
535 Gold ゴールド
536 Golden yellow キン茶
V-19
519 Sage セージ
V-52
V-55
V-28
V-41
551 Ivory アイボリー
V-46
V-40
548 Lime green ミドリ
V-57
503 Cream brown クリーム茶
507 Silver gray ギンネズミ
V-30
V-53
V-24
538 Orange オレンジ
504 Dark cream brown ラクダ
508 Light gray ネズミ
V-37
V-22
530 Pea green モエギ
V-58
V-61
560 Gray グレー
V-36
V-1
V-14
521 Green グリーン
V-21
525 Dark gray コイネズミ
V-26
V-23
553 Moss green モスグリーン
556 Blue green ブルーグリーン
555 Mocha brown モカ茶
528 Black 黒
V-51
V-2
V-56
V-59
506 Dark brown コゲ茶

V-17
509 Pink ピンク
V-13
517 Sky blue ソラ
518 Saxe blue サックス
V-76
V-44
510 Peach モモ
V-65
V-69
V-12
513 Purple ムラサキ
532 Beige ベージュ
V-45
V-66
V-70
V-8
V-77
V-18
V-63
559 Rose ローズ
V-71
V-74
558 Violet バイオレット
554 Camel キャメル
542 Rose pink ローズピンク
V-67
522 Azure コンペキ
V-9
V-78
V-3
V-64
540 Vermilion シュ
V-72
V-33
V-34
V-42
543 Cherry rose コウバイ
V-68
544 Peony ボタン
523 Grayish blue ナンド
524 Royal blue ハナコン
529 Light brown ウス茶
V-43
515 Red 赤
V-38
V-75
V-35
V-62
505 Brown 茶
545 Ponceau ベニ赤
V-73
526 Dark blue 紺
V-10
V-25
V-4
531 Crimson 赤エンジ
516 Dark red エンジ
V-31
V-11

1.Colorfastness to light
Expose the specimen to light using the prescribed method. Compare the specimen's discoloration and color fading with those of the standard scale to evaluate the colorfastness.
2.Colorfastness to dry rubbing
Rub the specimen and a white cotton cloth together. Compare coloration on the white cotton cloth with the standard stain scale to evaluate the colorfastness.
3.Colorfastness to wet rubbing
Rub the specimen and a white cotton cloth 100% wet with water together .Compare coloration on the white cotton cloth with the standard scale stain to evaluate the colorfastness.
4.Colorfastness to water
Use a perspiration tester to treat the specimen with water under pressure using the prescribed method,and dry. Compare the specimen's discoloration and color fading and those of the attached white cloth with the standard discoloration/fading of color scale and the standard stain scale to evaluate the colorfastness.

1.耐光堅牢度
試験片を規定の方法にもとづいて露光し、試験片の変退色と基準のスケールの変退色とを比較して、その堅牢度を判定する。
2.乾摩擦堅牢度
試験片と摩擦用白綿布とを互いに摩擦し、摩擦用白綿布の着色の程度を汚染用基準スケールと比較して、その堅牢度を判定する。
3.湿摩擦堅牢度
試験片と水で濡らし約100%湿潤状態にした摩擦用白綿布とを互いに摩擦し、摩擦用白綿布の着色の程度を汚染用基準スケールと比較して、その堅牢度を判定する。
4.水堅牢度
試験片を汗試験機を用い規定の方法で、加圧下で水処理した後、乾燥し、試験片の変退色とを添付白布の汚染の程度をそれぞれ変退色用基準のスケールと汚染用の基準のスケールとを比較し、その堅牢度を判定する。

Color list by depth 濃度別カラー一覧		Colorfastness 染色堅牢度	
Light colors 淡色	501 V-17 503 V-18 507 V-19 509 V-36 517 V-37 518 V-44 522 V-46 527 V-50 534 V-63 551 561	Light 耐光堅牢度	Class 3 3級
		Dry rubbing 乾摩擦堅牢度	Class 4〜5 4〜5級
		Wet rubbing 湿摩擦堅牢度	Class 4 4級
		Water 水堅牢度	Class 5 5級
Medium colors 中色	502 542 V-13 V-45 504 543 V-14 V-52 508 544 V-16 V-54 510 548 V-22 V-60 513 554 V-23 V-64 519 558 V-28 V-65 532 559 V-30 V-69 535 V-1 V-33 V-70 536 V-5 V-40 V-76 538 V-8 V-41 540 V-12 V-42	Light 耐光堅牢度	Class 4 4級
		Dry rubbing 乾摩擦堅牢度	Class 4 4級
		Wet rubbing 湿摩擦堅牢度	Class 3 3級
		Water 水堅牢度	Class 4 4級
Deep colors 濃色	505 530 V-10 V-51 V-68 506 531 V-11 V-53 V-71 515 545 V-21 V-55 V-72 516 553 V-24 V-56 V-73 521 555 V-25 V-57 V-74 523 556 V-26 V-58 V-75 524 560 V-31 V-59 V-77 525 V-2 V-34 V-61 V-78 526 V-3 V-35 V-62 528 V-4 V-38 V-66 529 V-9 V-43 V-67	Light 耐光堅牢度	Class 4 4級
		Dry rubbing 乾摩擦堅牢度	Class 3 3級
		Wet rubbing 湿摩擦堅牢度	Class 3 3級
		Water 水堅牢度	Class 3〜4 3〜4級

■Washing cautions 洗濯上の注意

- Wash well with water. Hang out to dry immediately.
- Do not leave wrung or soaked in water for a long time.
- Do not use detergents with bleaching agents as they may cause the material to discolor.A neutral detergent is most suitable.

- 水洗いは充分にしてください。水洗いのあとは、早く干してください。
- 絞ったままや、水につけたままでの長時間にわたる放置は、さけてください。
- 漂白剤入りの洗剤をご使用になりますと、変色することがありますので、ご使用にならないでください。中性洗剤が最適です。

■Ironing caution アイロンがけの注意

- Dry completely before ironing.Ironing partially dry material may cause the color to fade.

- なま乾きのままでアイロンをかけると、色落ちすることがありますのでよく乾かしてからアイロンをかけてください。

Asahi