

Satin Stretch Tape

サテンストレッチテープ
[#ESP2000]

Composition : Nylon 93%
ESPA(Polyurethane) 7%
ナイロン93%
エスパ(ポリウレタン)7%

Color Samples



2127 Pure white サラシ



2118 Blue ブルー



2113 Purple パープル



2151 Off-white オフ



2109 Pink ピンク



2108 Gray グレー



2132 Cream クリーム



2115 Red アカ



2126 Straight blue ストレートブルー



2154 Turkish gold ターコ・ゴールド



2116 Wine ワイン



2128 Black ブラック



2105 Blonde ブロンド



2120 Green グリーン



2106 Brown ブラウン



2121 Moss green モス

Characteristics 特長

C/NO	Washing 洗濯		Light 耐光		Acid perspiration test 酸性汗試験		Alkaline perspiration test アルカリ汗試験		Rubbing test 摩擦試験		Water test 水試験		Color bleed-ing 色泣き
	Discolor-ation 変退色	Stain-ing 汚染	Discolor-ation 変退色	Stain-ing 汚染	Discolor-ation 変退色	Stain-ing 汚染	Discolor-ation 変退色	Stain-ing 汚染	Dry 乾	Wet 湿	Discolor-ation 変退色	Stain-ing 汚染	
2127	5	5	Above 4 4以上	5	5	5	5	5	5	5	5	5	No なし
2151	4-5	5	Above 4 4以上	5	5	5	5	5	5	5	5	5	No なし
2132	4-5	4-5	Above 4 4以上	4-5	5	4-5	4	5	5	5	5	4-5	Yes あり
2154	4-5	4-5	Above 4 4以上	4-5	5	4-5	4	5	5	5	5	4-5	Yes あり
2105	4-5	4-5	Above 4 4以上	4-5	5	4-5	4	5	5	5	5	4-5	Yes あり
2106	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Yes あり
2118	4-5	4-5	3	4-5	5	4-5	5	5	5	5	4-5	5	No なし
2109	4-5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	No なし
2115	5	4	Above 4 4以上	5	4-5	5	4-5	5	5	5	5	4-5	Yes あり
2116	4-5	4-5	3	4-5	5	4-5	5	5	5	5	4-5	5	No なし
2120	5	4-5	3-4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	No なし
2121	4-5	4	Less than 3 3未満	5	5	4-5	4	5	5	5	5	5	No なし
2113	5	5	4	5	4-5	5	4	5	5	5	5	4	No なし
2108	3-4	4-5	3-4	4-5	5	4-5	5	5	5	5	4-5	5	No なし
2126	5	4-5	Above 4 4以上	5	5	5	4-5	5	5	5	5	5	No なし
2128	5	4	Above 4 4以上	5	5	5	4-5	5	5	5	5	5	No なし

Note: Results of color fastness tests may vary depending on the quantity processed and process lot. Results may also vary depending on the test laboratory and test method. Results shown in the table are merely for guidance.

(注)染色堅牢度は加工数量や加工ロットにより試験結果に若干変動があります。また、測定機関や試験方法の違いによっても変動しますので、この一覧表の結果はあくまで参考です。

Test methods of colorfastness 試験方法

Light 耐光堅牢度	JIS L 0842		
Washing 洗濯堅牢度	JIS L 0844	A No.2 A-2号	Standard adjacent fabric: Cotton, nylon 添付白布: 綿、ナイロン
Perspiration 汗堅牢度	JIS L 0848	A method A法	Standard adjacent fabric: Cotton, nylon 添付白布: 綿、ナイロン
Rubbing 摩擦堅牢度	JIS L 0849	Rubbing tester Type II 摩擦試験機Ⅱ型	
Water 水堅牢度	JIS L 0846	A method A法	Standard adjacent fabric: Cotton, nylon 添付白布: 綿、ナイロン
Color bleeding 色泣き	Daimaru method 大丸法		
Chlorinated water 塩素処理水堅牢度	0844 JIS L 0858	Strong test 強試験	

Care Instructions 取扱い方法

1. Asahi Satin Stretch Tapes may be machine or hand washed, but care instructions may differ depending on the type of interlining or lining cloth.

2. General indications are as follows.

1. アサヒサテンストレッチテープは洗濯機による洗濯や手洗いが可能ですが、芯地や裏地の種類によっては取扱いが変わる場合があります。
2. 一般的な表示は次の通りです。

		The standard temperature of the solution is 30°C. Wash in low water flow made. 液温度は 30°C を標準にして、弱水流で洗濯する。
		Wash gently in a solution at 30°C 液温度は 30°C で軽く洗ってください。
		Do not use chlorine bleach. 塩素漂白はできません。
		Iron at 120°C or lower temperature, using a pressing cloth. 120°C 以下で、当て布をしてください。
		Dry in the shade. 日陰で干してください。
		Do not dry clean. ドライクリーニングはしないでください。

Asahi