

Bemberg Soft bias

ベンベルグソフトバイアス

[# 300]

Bemberg
Cupro fiber

It feels so precious.

Asahi

Cupro(Bemberg) 100%
Fabric width 92cm

キュプラ(ベンベルグ) 100%
生地巾 92cm

Quality Sample



白色は蛍光染料使用の為、水による移染にご注意ください。

Color Samples



327 White



301 Cream



351 Ivory




302 Yellow



368 Light beige



365 Light olive



332 Beige



366 Olive



307 Silver gray



383 Light gray




325 Dark gray



308 Gray



328 Black



309 Pink



318 Saxe blue



311 Rose



323 Grayish blue



315 Red



373 Eggplant



331 Crimson



326 Dark blue



391 Dark crimson



377 Midnight blue



354 Camel



303 Cream brown



305 Brown



379 White camel



367 Medium brown



380 Light camel



306 Dark brown



381 Mocha brown

Washing cautions 洗濯上の注意

- Wash well with water. Hang out to dry immediately.
- Do not leave wrung or soaked in water for a long time.
- Do not use detergents with bleaching agents as they may cause the material to discolor. A neutral detergent is most suitable.
- 水洗いは十分にしてください。水洗いのあとは、早く干してください。
- 絞ったままや、水につけたままでの長時間にわたる放置は、さけてください。
- 漂白剤入りの洗剤をご使用になりますと、変色することがありますので、ご使用にならないでください。中性洗剤が最適です。

Ironing cautions アイロンがけの注意

- Dry completely before ironing. Ironing partially dry material may cause the color to fade.
- なま乾きのままでアイロンをかけると、色落ちすることがありますので、よく乾かしてからアイロンをかけてください。

Material 使用素材

- Bemberg™ is a trade mark of Asahi Kasei Fibers Corporation for its cuprammonium rayon, which is a regenerated cellulosic fiber made from cotton linter.
- ベンベルグ®は、コットンから生まれた再生セルロース繊維“キュブラ”のブランド名で旭化成せんい(株)の登録商標です。

for Japan, USA
日本、米国向け

Colorfastness 染色		試験方法
Light (耐光)	3	JIS-L0842 紫外線カーボンアーク灯光第3露光法 (3-4級照射)
Dry rubbing (摩擦/乾式)	4~5	JIS-L0849 学振Ⅱ形
Wet rubbing (摩擦/湿式)	3~4	JIS-L0849 学振Ⅱ形
Water (水)	4~5	JIS-L0846
Perspiration Acid (汗/酸性)	3~5	JIS-L0848
Perspiration Alkaline (汗/アルカリ性)	3~5	JIS-L0848
Washing (洗濯)	4~5	JIS-L0844 A-2法
Dry-cleaning (ドライクリーニング)	4~5	JIS-L0860 A法(パークロルエチレン)

*Above Colorfastness is not guarantee, but as reference.

※表値は測定値であり保証値ではありませんのでご注意ください。

※堅牢度は標準色に対する測定値であり、特異色については表値とは異なる場合があります。



Asahi