

Meliton tape

メリトンテープ

【#5500】

Asahi

Surface : Polyurethane 100% 表 : ポリウレタン 100%
Reverse : Cotton 100% 裏 : 綿 100%
Fabric width : 130cm 生地巾 : 130cm
品質表示 : 合成皮革 (Synthetic Leather)

Single-sided type 片面タイプ

Color Samples



5531



5503



5541



5544



5581



5516



5512



5517



5511



5594



5524



5586



5514

Quality Sample



5596



5584



5585



5529



5543



5539



5506

Double-sided type 両面タイプ

Color Samples



5541



5524



5511



5514



5506



5571



5539



5519

Quality Sample



Characteristics 特長

- Highest-class fashion material with fine resilience and a gentle touch, derived from polyurethane wet processing technology.
- This great material does not fray and provides 3-D effects, while its stretchiness makes it ideal for use both in tape and part-piece form.
- Meliton is easy to handle, odorless and resistant to moths and mold.
- Articles can be dry-cleaned using petroleum-based solvents.
- ポリウレタンの特殊加工技術から生まれた、アンティック調の外観でふっくらしたウォーム感を有した最高級ファッション素材です。
- 適度な伸びと立体感そしてほつれがないため、テープやパーツ使いに最適な素材です。
- 取扱いが簡単でいやな臭いもなく虫クイヤカビの心配もありません。
- 石油系によるドライクリーニングができます。

Attention 取扱い上の注意

- Be aware of limitations due to the incorporation of polyurethane.
- White material may discolor to yellow-white if exposed to light or NOx. Keep covered with polyethylene film.
- ポリウレタンを使用していますので耐久性に限度があります。
- 白色は光やNOxガスの影響で黄変する場合がありますので保存にはポリエチレンフィルム等のカバーをしてください。

Cleaning Care 取扱いについて

Symbol シンボル	Treatment 取扱いについて
	Very mild process at 30°C Mechanical action: much reduced Rinsing: normal Spinning: reduced 液温を30°Cを限度とし、 家庭用中性洗剤で手洗いをしてください。
	Chlorine-based bleaching not allowed. 塩素系漂白剤による漂白はできません。
	Ironing temperature: low (80~120°C) 裏から、又は表からあてる場合はアテ布をして低い温度 でアイロン掛けしてください。80~120°Cが適当です。
	Petroleum solvents only. ドライクリーニングは、石油系とご指定ください。
	Wring gently. Do not use a spin-dryer. 絞る時には弱く絞ってください。 脱水機にはできるだけかけないでください。
	Dry on hanger in the shade. 日陰でつり干しにしてください。
	Do not tumble dry. 乾燥機を使用しないでください。

Color fastness 染色堅牢度(級)	Rubbing(Dry) 摩擦(乾)	Above class 4 4級以上
	Rubbing(Wet) 摩擦(湿)	Above class 4 4級以上
	Dry-cleaning (Petroleum-based solvent) ドライクリーニング(石油系)	Above class 4 4級以上

Sewing conditions 縫製上の注意

Machine sewing ミシン

Use a single needle and follow the standard conditions below.
1本針本縫いミシンで下記を標準条件としてください。

	General sewing 地縫い	Ornamental stitching ステッチ
Needle number ミシン針	# 11~14 # 11~14	# 14~18 # 14~18
Rotational speed ミシン回転数	2500~3000 rpm 2500~3000 針/分	2000 rpm 2000 針/分
Sewing thread ミシン糸	Polyester filament #50 ポリエステルフィラメント糸 #50	Polyester filament #50~8 ポリエステルフィラメント糸 #50~8
Presser type & Pressure 押え金・圧力	Teflon presser, 3.0kg テフロン・3.0kg	Teflon or ring presser, 3.0kg テフロン or リング・3.0kg
Feed dog 送り歯高さ	0.8mm 0.8mm	0.8mm 0.8mm
Feed dog 針目数(3cm)	12~13 stitches per 3cm 12~13針	7~12 stitches per 3cm 7~12針

Ironing アイロン

It is highly recommended to first test-iron a trial piece.
予備テストを行い確認してください。

Ideal ironing temperature 温度	Less than 120°C 120°C以下
Steam 蒸気	Gentle 僅か为好い
Vacuum バキューム	Gentle 少なく
Ironing mat マット	A soft mat is recommended. やや柔軟性がよい
Pressing cloth 当て布	Put the pressing cloth on the surface. A non-woven fabric is recommended. 表面に当て布をする。裏地又は不織布等がよい
Operation setting セット性	Iron should be adjusted for loose operation. アイロン掛けはゆるやかな操作でアイロン熱でセットする

Pressing プレス

It is highly recommended to first test-press a trial piece.
予備テストを行い確認してください。

Steam pressure 蒸気圧	Less than 3kg 3kg以下
Steam Volume 蒸気量	2~3 seconds 2~3秒
Pressing pressure コテ圧	Do not allow material to stick. Apply gentle pressure by hand. 密着させない。手のひら圧で操作する

Cleaning 洗濯

- Articles can be dry-cleaned using petroleum-based solvents.
- Small spot-stains should be wiped away with a neutral detergent. Avoid excess washing.
- Marks from ballpoint pens, fountain pens, markers and lipstick cannot be removed.
- 石油系(ミネラルターベン)ドライクリーニングをしてください。
- 簡単な汚れは水洗いを避けて下さい。中性洗剤で手洗いをしてください。
- ボールペン、サインペン、マジックペンのインクや口紅等は落ちませんので十分注意して下さい。

Asahi