

Satin bias tape

サテンバイアステープ

[# 700]

A Touch of Nature
Bemberg®
Cupra fiber
by ASAHI KASEI

Asahi

Composition : Cupra(Bemberg) 100%
Fabric width : 92cm
キュプラ(ベンベルグ®) 100%
生地巾 92cm

Quality Sample



白色は蛍光染料使用の為、水による移染にご注意ください。

Characteristics 特長

1. Much yarn is used to make this textile. Picks & ends per inch are as follows. (warp) 408 yarn / (woof) 109 yarn.
2. This elegant gloss & beautiful color bias tape is suitable for high-end clothing.
3. After choosing the color, please check the bias form sample card.
4. Original color - the minimum lot is 500m.

1. この生地にはたくさんの糸が使用されています。
縦、横の打ち込み本数は次の通りです。(縦)408本 (横)109本
2. この優雅な光沢と、美しい色彩を持つバイアステープは、高級素材に最適です。
3. 加工形態は、形態サンプル帳をご覧ください。
4. 別注色対応は 500mロットとなります。

Color Samples



727 White 白



732 Beige ベージュ



709 Pink ピンク



711 Rose ローズ



B-19 Off-white オフホワイト



703 Cream brown クリーム茶



715 Red 赤



743 Cherry rose コウバイ



751 Ivory アイボリー



754 Camel キャメル



731 Crimson 赤エンジ



724 Royal blue ハナコン



707 Silver gray ギンネズミ



701 Cream クリーム



716 Dark red エンジ



723 Grayish blue ナンド



708 Gray ネズミ



704 Dark cream brown ラクダ



755 Mocha brown モカ茶



726 Dark blue 紺



725 Dark gray コイネズミ



721 Green グリーン



706 Dark brown コゲ茶



772 Midnight blue コイ紺



728 Black 黒



773 Dark chocolate コイ茶

Washing cautions 洗濯上の注意

- Wash well with water. Hang out to dry immediately.
- Do not leave wrung or soaked in water for a long time.
- Do not use detergents with bleaching agents as they may cause the material to discolor. A neutral detergent is most suitable.
- 水洗いは十分にしてください。水洗いのあとは、早く干してください。
- 絞ったままや、水につけたままでの長時間にわたる放置は、さけてください。
- 漂白剤入りの洗剤をご使用になりますと、変色することがありますので、ご使用にならないでください。中性洗剤が最適です。

Ironing cautions アイロンがけの注意

- Dry completely before ironing. Ironing partially dry material may cause the color to fade.
- なま乾きのままでアイロンをかけると、色落ちすることがありますので、よく乾かしてからアイロンをかけてください。

Material 使用素材

- Bemberg™ is a trade mark of Asahi Kasei Fibers Corporation for its cuprammonium rayon, which is a regenerated cellulosic fiber made from cotton linter.
- ベンベルグ® は、コットンから生まれた再生セルロース繊維“キュブラ”のブランド名で旭化成せんい(株)の登録商標です。

for Japan, USA
日本、米国向け

Colorfastness 染色		試験方法
Light (耐光)	3	JIS-L0842 紫外線カーボンアーク灯光第3露光法 (3・4級照射)
Dry rubbing (摩擦/乾式)	4~5	JIS-L0849 学Ⅱ形
Wet rubbing (摩擦/湿式)	3~4	JIS-L0849 学Ⅱ形
Water (水)	4~5	JIS-L0846
Perspiration Acid (汗/酸性)	3~5	JIS-L0848
Perspiration Alkaline (汗/アルカリ性)	3~5	JIS-L0848
Washing (洗濯)	4~5	JIS-L0844 A-2法
Dry-cleaning (ドライクリーニング)	4~5	JIS-L0860 A法(パークロルエチレン)

*Above Colorfastness is not guarantee, but as reference.

※表値は測定値であり保証値ではありませんのでご注意ください。

※堅牢度は標準色に対する測定値であり、特異色については表値とは異なる場合があります。



Asahi