

# Asahi trimming tape

Asahi

The art of innovation  
**Lamous™** [#1231A]  
artificial suede by AsahiKASEI

Composition : Polyester 65% , Polyurethane 35%  
Fabric width : 130cm  
ポリエステル 65% ポリウレタン 35%  
品質表示 : 人工皮革(Artificial Suede) 生地巾 : 130cm

## Color Samples



308



75



256



344



405



345



257



621



332



351



336



584



740



663



339



289




303



583

## Quality Sample



# Type : ALS

混 率：ポリエステル 88%  
ポリウレタン 12%

生 地 巾：140cm

品 質 表 示：人工皮革 (Artificial Suede)

Composition : Polyester 88%  
Polyurethane 12%

Fabric width : 140cm

S450



S846

S392



S217

S305




S653

S308



S339

S405









*Asahi*

## Features 特長

- Soft, gentle touch The look and feel of fine suede, through advanced microfiber spinning and processing technology.
- Lightweight warmth Optimum warmth, comfort, and breathability, inherent to the three-dimensional nonwoven microstructure.
- Supple strength Supple grace and lithe comfort together with lasting strength imparted by the embedded fabric core.
- Water resistance Resistance to hardening, shrinking, and color loss after water exposure or immersion.
- Ease of care Light, simple brushing for day-to-day care, and occasional washing or dry cleaning.
- ソフトな手触り 極細のマイクロファイバーがなめらかなタッチを生み出します。
- 軽くて暖かい 不織布の3次元構造が適度な通気性と保温性を保ちます。
- 強くてもしなやか 内部にある織物がより安定した強度としなやかな風合いを与えています。
- 雨や水に強い 水に濡れても色落ちしにくく、また硬くなったり縮んだりしません。
- お手入れ簡単 普段のお手入れは、ブラシをかけるだけで結構です。また、手洗いやドライクリーニングもできます。

## Symbols in care labeling 取り扱いについて

	液温を30℃を限度とし、家庭用中性洗剤で手洗いをしてください。
	塩素系漂白剤による漂白はできません。
	裏から、又は表からあてる場合はアテ布をして低い温度でアイロン掛けしてください。80～120℃が適温です。
	ドライクリーニングは、石油系とご指定ください。
	絞る時には弱く絞ってください。脱水機にはできるだけかけないでください。
	日陰でつり干しにしてください。

Very mild process at 30°C Rinsing: Normal	Mechanical action: Much reduced Spinning: Reduced
Chlorine-based bleaching not allowed	
Ironing temperature: Low(80～120°C max)	
Petroleum solvents only	
Dry on hanger in the shade	
Do not tumble dry	

\*Above symbols apply only to this fabric.  
Symbols for final products incorporating this fabric must take priority.

※上記の取り扱い給表示は当見本帳に掲載している素材のものであり、最終製品の取り扱い給表示は、副資材も考慮して決めてください。  
※タンブラー乾燥はしないでください。

## Attention 取り扱い上の注意

- Flat cut tape has a nap direction. Pieces must be used with the nap in the same direction.
- Bias cut tape has no nap direction. Pieces may be used as desired.
- 平テープの場合、テープの毛並みに方向性がありますので、使用される際には同一方向で使用してください。
- バイアステープの場合は、方向性がないので、自由に使用ください。

## Sewing conditions 縫製上の注意

### ■ Sewing 縫製

- Carefully select and apply sewing conditions and technique, to obtain true steam lines and avoid seam puckering.
- Light-pressure, smooth-sliding presser foot.
  - Low tension on sewing thread.
  - Light tension to hand-draw seam from head.

縫ズレ、シームバックリングに留意した縫製条件を設定して下さい。

- 押え金の圧力を弱くし、滑りの良い押え金を使用する。
- 縫糸張力をゆるめにする。
- 先引き縫い（ハンドリング）を行う。

### ■ Ironing and Pressing アイロン・プレス

- Ideal ironing and pressing temperature is less than 120°C.
- Use a pressing cloth and gentle pressure.
- アイロン温度・プレス温度は120℃以下が適当です。
- アイロン、プレス時には当て布を使用し軽く押えてください。

## Cleaning 洗濯

Asahi trimming tape (Raw material:Lamous) can be washed at home as well as dry-cleaned using petroleum-based solvents. アサヒトリミングテープ（使用素材：ラムース）は手洗いができます。ドライクリーニングの場合は、石油系が使用できます。

Color fastness 染色堅牢度		Testing method 試験方法
Light/carbon 耐光	Above 4 class 4級以上	JIS L 0842
Rubbing Dry 摩擦/乾燥	Above 4 class 4級以上	JIS L 0849
Rubbing Wet 摩擦/湿潤	Above 3 class (some color ≥ 2 to 3 class) 3級以上	
Dry-cleaning Color change (Petroleum-based solvent) ドライクリーニング/変退色(石油系)	Above 5 class 5級以上	JIS L 0860 A
Dry-cleaning Staining (Petroleum-based solvent) ドライクリーニング/汚染(石油系)	Above 4 class 4級以上	
Water Color change 水/変退色	Above 5 class 5級以上	JIS L 0846
Water Staining 水/汚染	Above 4 ~ 5 class 4～5級以上	
Washing Color change 洗濯/変退色	Above 5 class 5級以上	JIS L 0844 A-2
Washing Staining 洗濯/汚染	Above 4 class 4級以上	
Perspiration Color change 汗/変退色	Above 4 ~ 5 class 4～5級以上	JIS L 0848 (Acidity 酸性/ Alkalinity アルカリ性)
Perspiration Staining 汗/汚染	Above 4 ~ 5 class 4～5級以上	

\*Above Colorfastness is not guarantee, but as reference.

※表値は測定値であり保証値ではありませんのでご注意ください。  
※堅牢度は、標準色に対する測定値であり、特異色については表値とは異なる場合があります。

Asahi