

Asahi

800

Decine bias tape

デシン バイアステープ

Bemberg®
Cupro fiber

It feels so precious.

by ASAHI KASEI

Decine bias tape

デシン バイアステープ
【#800】

Composition : Cupro 100%(Bemberg)
Fabric width : 112cm
キュプラ100%(ベンベルグ)
生地巾112cm

Bemberg™— From the Cotton Linter

Asahi



Bemberg™ is produced from linter—the short, downy fiber that enfolds and protects the cotton seed. It is reborn as 100% pure regenerated cellulose fibers. Bemberg™, which originates from the cotton linter, is biodegradable and gentle on the environment.

人にこちよく、自然環境にやさしい
ベンベルグはコットンリンター（綿花の種子を包むうぶ毛状の短繊維）を原料とする再生セルロース繊維です。コットンリンターを原料とすることから“生分解性”があり、自然環境にもやさしいエコロジー素材です。

白色は蛍光染料使用の為、水による移染にご注意ください。

Quality Samples



Piping (normal cord) バイピング(普通芯)



Flat bias フラットバイアス



Single-fold bias 片折バイアス



Double-fold bias 両折バイアス



827 White 白	D-50	D-30	861	801 Cream クリーム	D-17
D-19	D-37	D-1	D-40	834 Lemon レモン	832 Beige ベージュ
851 Ivory アイボリー	808 Light gray ネズミ	D-2	D-52	802 Yellow 黄	835 Gold ゴールド
807 Silver gray ギンネズミ	D-23	D-51	D-53	D-55	836 Golden yellow キン茶
D-36	825 Dark gray コイネズミ	D-24	D-21	D-41	829 Light brown ウス茶
860 Gray グレー		D-27	821 Green グリーン	D-42	
828 Black 黒		D-26	D-54		

D-44	803 Cream brown クリーム茶	809 Pink ピンク	813 Purple ムラサキ	858 Violet バイオレット	818 Saxe blue サククス
D-48	804 Dark cream brown ラクダ	810 Peach モモ	D-65	824 Royal blue ハナコン	D-8
D-47	859 Rose ローズ	D-45	D-66	D-68	D-9
854 Camel キャメル	D-58	D-62	844 Peony ボタン	817 Sky blue ソラ	823 Grayish blue ナンド
D-18	D-59	D-63	831 Crimson 赤エンジ	D-69	D-22
D-28	D-43	840 Vermilion シュ	816 Dark red エンジ	D-70	D-72
D-3	D-61	815 Red 赤	D-67	麩番	D-10
D-57	D-4	D-64	D-29	D-35	826 Dark blue 紺
855 Mocha brown モカ茶	D-25	845 Ponceau ベニ赤		D-31	D-11
806 Dark brown コゲ茶					

Washing cautions 水洗いの注意

- Wash well with water. Hang out to dry immediately.
- Do not leave wrung or soaked in water for a long time.
- Do not use detergents with bleaching agents as they may cause the material to discolor. A neutral detergent is most suitable.
- 水洗いは充分にしてください。水洗いのあとは、早く干してください。
- 絞ったままや、水につけたままでの長時間にわたる放置は、さけてください。
- 漂白剤入りの洗剤をご使用になりますと、変色することがありますので、ご使用にならないでください。中性洗剤が最適です。
- Shrinkage percentage might be more than 10%.
- 水洗いによる寸法変化率は、経・緯ともに - 10%以上となる恐れがあります。

Ironing cautions アイロンがけの注意

- Dry completely before ironing. Ironing partially dry material may cause the color to fade.
- なま乾きのままでアイロンをかけると、色落ちすることがありますのでよく乾かしてからアイロンをかけてください。

Material 使用素材

- Bemberg™ is a trade mark of Asahi Kasei Fibers Corporation for its cuprammonium rayon, which is a regenerated cellulosic fiber made from cotton linter.
- ベンベルグ® は、コットンから生まれた再生セルロース繊維「キュブラ」のブランド名で旭化成せんい(株)の登録商標です。

for Japan, USA
日本、米国向け

Light 耐光試験	JIS-L0842	紫外線カーボンアーク灯光第3露光法 (3・4級照射)
Dry rubbing 乾摩擦試験	JIS-L0849	学振II形
Wet rubbing 湿摩擦試験	JIS-L0849	学振II形
Water 水試験	JIS-L0846	
Perspiration(Acid-Alkaline) 汗試験(酸性・アルカリ)	JIS-L0848	
Washing 洗濯試験	JIS-L0844	A-2法
Dry-cleaning ドライクリーニング試験	JIS-L0860	A法(パークロールエチレン)

Color list by depth 濃度別カラー一覧		Colorfastness 染色			
Light colors 淡色	801 D-19	Light 耐光堅牢度	3		
	802 D-23		Dry rubbing 乾摩擦堅牢度	4~5	
	803 D-30			Wet rubbing 湿摩擦堅牢度	3~5
	807 D-36		Water 水堅牢度		4~5
	808 D-37			Perspiration (Acid) 汗堅牢度(酸性)	4~5
	809 D-44		Perspiration (Alkaline) 汗堅牢度(アルカリ性)		4~5
	810 D-47			Washing 洗濯堅牢度	5
	813 D-48		Dry-cleaning ドライクリーニング堅牢度		5
	817 D-68			Light 耐光堅牢度	3
	818		Dry rubbing 乾摩擦堅牢度		4~5
	827				Wet rubbing 湿摩擦堅牢度
	832		Water 水堅牢度		
	834				Perspiration (Acid) 汗堅牢度(酸性)
	851		Perspiration (Alkaline) 汗堅牢度(アルカリ性)		
861	Washing 洗濯堅牢度	4~5			
D-17		Dry-cleaning ドライクリーニング堅牢度	4~5		
D-18	Light 耐光堅牢度		3		
804 D-45		Dry rubbing 乾摩擦堅牢度	4~5		
825 D-50			Wet rubbing 湿摩擦堅牢度	3~4	
829 D-52		Water 水堅牢度		4~5	
835 D-53			Perspiration (Acid) 汗堅牢度(酸性)	3~5	
836 D-55		Perspiration (Alkaline) 汗堅牢度(アルカリ性)		3~5	
854 D-57			Washing 洗濯堅牢度	4~5	
858 D-58		Dry-cleaning ドライクリーニング堅牢度		4~5	
859 D-59			Light 耐光堅牢度	3	
860 D-62		Dry rubbing 乾摩擦堅牢度		4~5	
D-1 D-63				Wet rubbing 湿摩擦堅牢度	2~3
D-3 D-65		Water 水堅牢度			3~5
D-8 D-66				Perspiration (Acid) 汗堅牢度(酸性)	3~5
D-9 D-69		Perspiration (Alkaline) 汗堅牢度(アルカリ性)			3~5
D-21 D-70	Washing 洗濯堅牢度			4~5	
D-28		Dry-cleaning ドライクリーニング堅牢度		4~5	
D-40	Light 耐光堅牢度		3		
D-41		Dry rubbing 乾摩擦堅牢度	4~5		
806 D-22			Wet rubbing 湿摩擦堅牢度	2~3	
815 D-24		Water 水堅牢度		3~5	
816 D-25			Perspiration (Acid) 汗堅牢度(酸性)	3~5	
821 D-26		Perspiration (Alkaline) 汗堅牢度(アルカリ性)		3~5	
823 D-27			Washing 洗濯堅牢度	4~5	
824 D-29		Dry-cleaning ドライクリーニング堅牢度		4~5	
826 D-31			Light 耐光堅牢度	3	
828 D-35		Dry rubbing 乾摩擦堅牢度		4~5	
831 D-42				Wet rubbing 湿摩擦堅牢度	2~3
840 D-43		Water 水堅牢度			3~5
844 D-51				Perspiration (Acid) 汗堅牢度(酸性)	3~5
845 D-54		Perspiration (Alkaline) 汗堅牢度(アルカリ性)			3~5
855 D-61	Washing 洗濯堅牢度			4~5	
D-2 D-64		Dry-cleaning ドライクリーニング堅牢度		4~5	
D-4 D-67	Light 耐光堅牢度		3		
D-10 D-71		Dry rubbing 乾摩擦堅牢度	4~5		
D-11 D-72	Wet rubbing 湿摩擦堅牢度		2~3		
		Water 水堅牢度	3~5		
	Perspiration (Acid) 汗堅牢度(酸性)		3~5		
		Perspiration (Alkaline) 汗堅牢度(アルカリ性)	3~5		
	Washing 洗濯堅牢度		4~5		
		Dry-cleaning ドライクリーニング堅牢度	4~5		

*Above Colorfastness is not guarantee, but as reference.

※表値は測定値であり保証値ではありませんのでご注意ください。

※堅牢度は、標準色に対する測定値であり、特異色については表値とは異なる場合があります。

Asahi