

Stretch Tape

ストレッチテープ 《2-WAY》

【#ESP400】

Asahi

Nylon 83%
Polyurethane 17%

ナイロン83%
ポリウレタン17%

Color Samples



409 ROSE PEARL



402 LEMON



448 CHRISTMAS GREEN



415 SCARLET



435 SUNFLOWER



422 BLUE SHELL



※ 416 GARNET



438 ORANGE



418 CHALK BLUE



445 WINERED



※ 436 GINGER



424 VIVID BLUE



408 SILVER SHINE



403 LIGHT OAK



413 ROYAL PURPLE



※ 425 CHARCOAL GRAY



※ 405 MARRON



459 IRIS



457 NAVY



499 DARK SEPIA



451 IVORI



472 BLACK TULIP



428 BLACK



※ 470 KHAKI



497 BLACK INK



※ 471 BEIGE

※…在庫限りで販売終了となります

Characteristics 特長

- Superb chlorine resistance.
- Comfortable, long-lasting fit.
- 耐塩素性に優れています。
- 快適フィット感が長く保たれます。

Cutting instructions 裁断の方法

- To prevent adhesion, use a sharp cutter and cut at a low speed.
- Cut with no tension applied.
To prevent distortion of the cloth, ensure no tension is applied during cutting. Make sure the cut parts are not distorted or curled.
- 融着を防止するため、よく切れるカッターで低速で裁断して下さい。
- 生地の変形防止のため、テンションレスで裁断して下さい。裁断したパーツに変みやカーブが発生しないように注意して下さい。

Cleaning Care 取扱いについて

Symbol シンボル	Treatment 取扱いについて
	Wash gently in a solution at 30°C 液温は 30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる。
	Do not bleach. 塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。
	Iron on low. 底面温度 110℃を限度として、アイロン仕上げができる。
	Line drying in the shade. 日陰のつり干しがよい。
	Do not dry-clean. ドライクリーニング禁止。
	Do not tumble dry. タンブル乾燥禁止。

*Above symbols apply only to Stretch tape. Symbols for final products incorporating Stretch tape must take priority.

※なお、取扱いについては副資材との関連もありますので、製品に表示されている〈取扱い絵表示〉を優先してください。

Attention 取扱い上の注意

- Asahi Stretch tape can be machine or hand washed, but care instructions may differ depending on the type of interlining or lining cloth.
- アサヒストレッチテープは洗濯機による洗濯や手洗いが可能ですが、芯地や裏地の種類によっては、取扱いが変わる場合があります。

Sewing conditions 縫製上の注意

- Sew at a low speed without pulling.
Pulling or distorting the cloth when sewing it on a sewing machine may cause the product to lose its shape. Sewing at a high speed may cause the bobbin thread to break, sewing slippage to occur, or the seam to become puckered. Do not pull the cloth, and sew at a speed of about 2500~3000 rpm.
- 引っ張らないで、低速でミシンをかけて下さい。
ミシンをかける時に生地を伸ばしたり、歪めると製品の型崩れの原因になります。又、高速でのミシンかけは、地糸切れやシームバックリング、縫いずれの原因となります。生地はできるだけ引っ張らずに、ミシン速度は2500~3000rpmを目安に縫製して下さい。
- Standard sewing conditions for lock stitch are as follows.
- 本縫いの縫製条件の目安は次の通りです。

Needle number ミシン針	SF11 or under SF11以下
Sewing thread ミシン糸	#20~#60 (To prevent seam or thread breakage, it is recommended to use processed synthetic sewing thread.) #20~#60 (縫い目のバンク、糸切れを防止するには合成繊維加工糸ミシン糸をお勧めします)
Thread tension ミシン糸張力	10~20 g for bobbin thread. 下糸 10~20g
Presser type 押さえ金	Teflon テフロン製
Feed dog 送り歯	Use a fine - pitch feed dog. 細かいピッチの送り歯
Pressure 押さえ圧力	2~4kg 2~4kg
Stitch pitch 縫いピッチ	4~6 stitches per cm Perform trial sewing to determine the conditions. When sewing cloths with different rates of elasticity together, place the less elastic cloth above to help minimize sewing slippage. 4~6針/cm 試し縫いをして条件を決めて下さい。 伸びの違う生地を縫製する場合、伸びの少ない生地を上にとすると縫いずれが小さくなります。

Asahi