

Bemberg Soft bias

ベンベルグソフトバイアス

[# 300]

Bemberg™
Cupro fiber

by Asahi Kasei


Asahi

Cupro(Bemberg) 100%

Fabric width 92cm


キュプラ(ベンベルグ) 100%
生地巾 92cm

Quality Sample



白色は蛍光染料使用の為、水による移染にご注意ください。

Color Samples



327 White



301 Cream



309 Pink



318 Saxe blue




311 Rose



323 Grayish blue



351 Ivory



302 Yellow



315 Red



373 Eggplant



368 Light beige



365 Light olive



331 Crimson



326 Dark blue



332 Beige




366 Olive



391 Dark crimson



377 Midnight blue



307 Silver gray



383 Light gray




354 Camel



303 Cream brown



325 Dark gray



308 Gray



305 Brown



379 White camel



328 Black



367 Medium brown



380 Light camel



306 Dark brown



381 Mocha brown

廃番

Washing cautions 水洗いの注意

- Wash well with water. Hang out to dry immediately.
- Do not leave wrung or soaked in water for a long time.
- Do not use detergents with bleaching agents as they may cause the material to discolor.
A neutral detergent is most suitable.
- Shrinkage percentage might be more than 10%.
- 水洗いは十分にしてください。水洗いのあとは、早く干してください。
- 絞ったままや、水につけたままでの長時間にわたる放置は、さけてください。
- 漂白剤入りの洗剤をご使用になりますと、変色することがありますので、ご使用にならないでください。中性洗剤が最適です。
- 水洗いによる寸法変化率は、経・緯ともに-10%以上となる恐れがあります。

Ironing cautions アイロンがけの注意

- Dry completely before ironing. Ironing partially dry material may cause the color to fade.
- なま乾きのままでアイロンをかけると、色落ちすることがありますので、よく乾かしてからアイロンをかけてください。

Material 使用素材

- Bemberg™ is a trade mark of Asahi Kasei Fibers Corporation for its cuprammonium rayon, which is a regenerated cellulosic fiber made from cotton linter.
- ベンベルグ® は、コットンから生まれた再生セルロース繊維“キュブラ”のブランド名で旭化成(株)の登録商標です。


Colorfastness 染色		試験方法
Light (耐光)	3	JIS-L0842 紫外線カーボンアーク灯光第3露光法 (3・4級照射)
Dry rubbing (摩擦/乾式)	4~5	JIS-L0849 学振Ⅱ形
Wet rubbing (摩擦/湿式)	3~4	JIS-L0849 学振Ⅱ形
Water (水)	4~5	JIS-L0846
Perspiration Acid (汗/酸性)	3~5	JIS-L0848
Perspiration Alkaline (汗/アルカリ性)	3~5	JIS-L0848
Washing (洗濯)	4~5	JIS-L0844 A-2法
Dry-cleaning (ドライクリーニング)	4~5	JIS-L0860 A法(パークロールエチレン)

*Above Colorfastness is not guarantee, but as reference.

※表値は測定値であり保証値ではありませんのでご注意ください。

※堅牢度は標準色に対する測定値であり、特異色については表値とは異なる場合があります。

Care symbols 取扱い絵表示



Asahi